

VI50

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

Densidad: 1.350 Kg/L
PH: 8.60
Sólidos en peso: 47.01 %
Sólidos por volumen: 28.80 %
Rendimiento: 3.70 m²/L a dos manos
Duración: 3 años
Acabado: Mate



DESCRIPCIÓN

Pintura látex terpolímera basada en plásticos vinílicos, acrílicos y veovas que le dan alta durabilidad por contener tres plásticos a diferencia de las vinil-acrílicas que solo contienen dos plásticos.

CARACTERÍSTICAS

La pintura VEOVA 150 es un producto de alta duración y bajo costo que además posee la ventaja de ser la pintura más resistente contra la humedad gracias a su componente veova que le permite repeler el agua de manera natural ya que los plásticos veovas son químicamente hidrofóbicos (antihumedad) además, los plásticos veovas son mucho más resistentes a los álcalis del cemento, cal, yeso, etc. lo que evitará deteriorarse con facilidad con presencia de salitres y otros hongos que afectan a las pinturas.

USOS

La pintura VEOVA 150 está diseñada y formulada para pintar cualquier superficie o elemento de construcción arquitectónica sobre muros y techos de cualquier material donde se pretenda dejar un trabajo de alta calidad con garantías y de bajo costo.

PRECAUCIONES

- Almacene el producto en un lugar fresco, con su tapa hermética colocada. Cualquier salpicadura del material sobre la piel lávese con abundante agua y jabón. Lavar las herramientas con agua después de utilizarlas.
- No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica inmediatamente. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

VI50

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

LIMPIEZA: limpie perfectamente la superficie de polvo, aceites, pintura en mal estado o materiales extraños que puedan evitar una buena adherencia de pintura Veova 150.

Resane las grietas y fisuras en los muros, así como orificios de clavos, etc.

SELLADO: Aplique una capa de sellador vinílico Veova 5x1 o para mejores resultados use VEOVA NANO sobre toda la superficie a pintura cuando los muros sean nuevos, muy resacos o la pintura anterior suelte polvo o en su defecto tenga humedad.

* Diluya la pintura con 20% de agua limpia y agítela hasta que se incorpore perfectamente.

PRIMERA MANO: Aplique una primera capa uniforme de pintura Veova 150 utilizando brocha, cepillo o equipo de aspersion con o sin aire. No aplique a temperatura ambiente inferior a 10°C ni en días lluviosos.

SEGUNDA MANO: Aplique una segunda capa de Veova 150 extendiendo el material en sentido transversal y habiendo esperado por lo menos 1 hora después de haber aplicado la primera mano.

