

VEOVA 2000

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

Densidad: 1.027 gr/cc

Viscosidad: 78 UK

VOC: 0.424 Kg/L

Flexibilidad: 13.0%

Estabilidad: 1 año en envase cerrado

Rendimiento: 18 m²/L

Duración: 3 años

Acabado: Brillante/Mate

Secado al tacto: 45 min.



DESCRIPCIÓN

Pintura esmalte anticorrosivo formulado con una resina alquídica media de soya de alta calidad resistente en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Veova 2000 es una pintura formulada en una solución de bajo solventes ya que cumple con la norma de los VOC, no contiene plomo lo que la hace ser una pintura ecológica. Posee las siguientes características importantes: es anticorrosivo y forma una película plástica resistente a la intemperie.

USOS

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de metal como: estructuras de acero, herrería, maderas, y materiales para construcción. Por su relación precio-calidad es una excelente opción para garantías de hasta 5 años.

PRECAUCIONES

Asegúrese de que el metal esté totalmente seco y libre de oxido antes de iniciar la aplicación. No aplique a temperatura ambiente inferior a 10° C ni en días lluviosos. Almacene el producto en un lugar fresco, con su tapa herméticamente colocada. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, limpiarse con crema para desmanchar pintura. Lavar las herramientas con el mismo solvente de dilución después de utilizarlas. Formulada en base solvente que no contiene compuestos de plomo.

No se Ingiere. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

VEOVA 2000

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

LIMPIEZA: Limpie perfectamente la superficie de polvo, aceites, pintura en mal estado o materiales extraños que puedan evitar una buena adherencia de la pintura VEOVA 2000.

PREPARACIÓN: Diluir la pintura hasta un máximo de 20% de solvente.

APLICACIÓN: Aplique una segunda capa de VEOVA 2000 extendiendo el material en sentido transversal y habiendo esperado por lo menos 1hr después de haber aplicado la primer mano.