

VEOVA 2000 BASE AGUA

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

Densidad: 1.00 – 1.19 grs./cm³
Viscosidad: 95-105 KU
Sólidos en peso: 33 - 47 % según color
Rendimiento: 4 m² a dos manos.
Tiempo de secado al tacto: 30 a 45 min.
Tiempo de secado duro: 24 horas
Adherencia: buena
Finura: 6H mínimo
Reductor: Agua limpia
Brillo a 60 : 80% mínimo



DESCRIPCIÓN

Esmalte alquidálico base agua.

Esmalte formulado con resina alquidálica de secado al aire soluble en agua.

CARACTERÍSTICAS

Presenta excelente brillo, muy buena adherencia y flexibilidad. Por ser un esmalte diluido con agua no desprende olores de solventes. Por su formulación no contribuye a la contaminación del medio ambiente.

USOS

Esmalte de secado al aire, recomendado su uso industrial, mantenimiento y doméstico; se puede aplicar en interiores y exteriores.

PRECAUCIONES

- Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de menores de edad.
- Este producto se deberá envasar en recipientes de plástico para evitar la corrosión.
- No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Use esta pintura con ventilación adecuada.
- Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.

VEOVA 2000

BASE AGUA

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

LIMPIEZA: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa y cualquier contaminante que afecte la adherencia de material.

PREPARACIÓN: Se debe diluir con agua limpia máximo 10%.

APLICACIÓN: Se puede aplicar por aspersion con pistola de aire convencional, brocha y rodillo.