

V240

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

Densidad: 1.357 Kg/L

PH: 8.5

Sólidos en peso: 53.84 %

Sólidos por volumen: 37.66 %

Rendimiento: 5.30 m²/L a dos manos

Duración: 10 años

Acabado: Mate



DESCRIPCIÓN

Pintura Vinílica a base de una resina terpolímera Vinil-Acrílico-Veova de muy alta calidad, resistente en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Veova 240 es una pintura formulada en una dispersión acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente, no contiene plomo ni agentes mercuriales lo que la hace ser una pintura ecológica. Posee las siguientes características importantes: Muy alto poder de opacidad, 100% lavable, forma una película plástica muy resistente al intemperismo para ser usada en cualquier condición climática. La presencia de la RESINA VEOVA en este producto único en el mercado le proporciona el beneficio de ser la más resistente contra el agua y el desgaste causado por los rayos UV del sol.

USOS

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de construcción como: edificios, casas, hoteles, escuelas, construcciones en la costa o en áreas donde se requieran garantías de 10 años o superficies sometidas a condiciones severas.

PRECAUCIONES

- Almacene el producto en un lugar fresco, con su tapa herméticamente colocada. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con abundante agua y jabón. Lavar las herramientas con agua después de utilizarlas.
- No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica inmediatamente.
- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

V240

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

LIMPIEZA: Limpie perfectamente la superficie de polvo, aceites, pintura en mal estado o materiales extraños que puedan evitar una buena adherencia de la pintura Veova 240. Resane las grietas y fisuras en los muros, así como orificios de clavos, etc.

SELLADO: Aplique una capa de sellador vinílico Veova 5x1 o para mejores resultados use VEOVA NANO sobre toda la superficie a pintar cuando los muros sean nuevos, muy resacos o la pintura anterior suelte polvo o en su defecto tenga humedad.

*Diluya la pintura con un 20% de agua limpia y agítela hasta que se incorpore perfectamente.

PRIMERA MANO: Aplique una primera capa uniforme de pintura Veova 240 utilizando brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersion con o sin aire. No aplique a temperatura ambiente inferior a 10°C ni en días lluviosos.

SEGUNDA MANO: Aplique una segunda capa de Veova 240 extendiendo el material en sentido transversal y habiendo esperado por lo menos 1 hora después de haber aplicado la primera mano.

