

# V440

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

Densidad: 1.277 Kg/L  
PH: 8.67  
Sólidos en peso: 46.66 %  
Sólidos por volumen: 32.18 %  
Rendimiento: 5.26 m<sup>2</sup>/L a dos manos  
Duración: 15 años  
Acabado: Semi-mate



## DESCRIPCIÓN

Pintura látex formulada con una resina a base de una resina 100% Acrílica de muy alta calidad resistente en interiores y exteriores.

## CARACTERÍSTICAS

Veova 440 es una pintura formulada en una dispersión acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente, no contiene plomo ni agentes mercuriales lo que la hace ser una pintura ecológica. Posee las siguientes características importantes: Alto poder cubriente, 100% lavable, forma una película plástica muy resistente a la intemperie.

## USOS

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de construcción como: edificios, casas, hoteles, escuelas, construcción residencial, etc. por su relación precio-calidad y en áreas donde se requieran garantías de 15 años.

## PRECAUCIONES

- Almacene el producto en un lugar fresco, con su tapa herméticamente colocada. No aplique a temperatura ambiente inferior a 10°C ni en días lluviosos.
- En caso de salpicadura del material sobre la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- Lavar las herramientas con agua después de utilizarlas.
- No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica inmediatamente.
- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

# V440

Presentaciones: 1, 4, 19 Y 200 Lts

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

**LIMPIEZA:** Limpie perfectamente la superficie de polvo, aceites, pintura en mal estado o materiales extraños que puedan evitar una buena adherencia de la pintura Veova 440.

Resane las grietas y fisuras en los muros, así como orificios de clavos, etc.

**SELLADO:** Aplique una capa de sellador vinílico Veova 5x1 o para mejores resultados use VEOVA NANO sobre toda la superficie a pintar cuando los muros sean nuevos, muy resacos o la pintura anterior suelte polvo O en su defecto tenga humedad.

\*Diluya la pintura con un 20% de agua limpia y agítela hasta que se incorpore perfectamente.

**PRIMERA MANO:** Aplique una primera capa uniforme de pintura Veova 440 utilizando brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersión con o sin aire. No aplique a temperatura ambiente inferior a 10°C ni en días lluviosos.

**SEGUNDA MANO:** Aplique una segunda capa de Veova 440 extendiendo el material en sentido transversal y habiendo esperado por lo menos 1 hora después de haber aplicado la primera mano.

